

MARTOUB-MIX Makina W0


 A member of
LafargeHolcim


Mortier
Fiche commerciale




Le MARTOUB-MIX MAKINA W0 est un sous enduit et enduit de finition projeté pour revêtement des murs (**GP-CSIII -W0 Conforme à la norme EN-998-1**)



 **Produit de classe GP CS III W0 conforme à la norme NF EN 998-1**

 **Sous enduit et enduit de finition**

 **Double la cadence du lot enduit**

 **Améliore l'organisation du travail sur chantier**

Mortier ciment prêt à l'emploi destiné aux applications projetées d'enduit. Il permet de réaliser les couches de dressage et de finition.

DESCRIPTIF

- Produit GP CS III W0
- Mortier conforme à la norme NF EN 998-1
- Produit commercialisé en sacs de 25 kg
- Le produit s'applique à l'aide d'une machine de projection adaptée

LES AVANTAGES

Avantages des produits prêts à l'emploi

- Apporte l'homogénéité et la régularité d'un produit prêt à l'emploi
- Contribue à la propreté et à la sécurité du chantier
- Améliore l'organisation du travail sur chantier
- Facilité de stockage

Avantages des produits projetables

- Double la cadence du lot enduit

Avantages spécifiques au produit

- Produit adapté à tous types de murs (Brique, Bloc, béton et pierre)
- Finition grattée ou lissée
- Permet la réalisation des deux couches de dressage et de finition avec le même produit
- Facilité d'application mécanique
- Mortier performantiel préparé en usine et conforme à la norme



Precautions d'Emploi & Sécurité

- Eviter tout contact avec la peau, contact avec les yeux, aspiration et ingestion du produit.
- Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.
- Veiller au respect des règles de sécurité et de circulation.
- Prévoir sur chaque chantier un endroit particulièrement choisi pour le stockage. l'endroit doit être à l'abri des courants d'air.



EPI Casque, gants, lunettes et chaussures de sécurité

Description des Premiers Secours à Porter en cas d'Urgence

Contact avec les yeux :

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre et consulter un ophtalmologiste.

Contact prolongé avec la peau :

Laver abondamment à l'eau

Services associés

Livraison sur chantier par camion plateau.
Services applicateurs MartoubPro agréés LafargeHolcim Maroc.



MODE D'EMPLOI

Le produit est appliqué par voie mécanique avec une machine de projection d'enduit en sac.

Etape 1 : Préparation du support

Le produit est à appliquer sur des supports conventionnels et résistants, comme la brique, le bloc ciment ou façades béton en bon état. Avant d'appliquer le produit, enlevez toute poussière ou autres particules pouvant détériorer l'adhérence pour rendre ainsi les structures saines.

Fixer les Baguettes d'angles sur les arêtes et installer les grilles sur la jonction de deux matériaux différents.

Par temps chaud ou supports absorbants, humidifier d'abord la surface.

Etape 2 : Préparation du mélange

Dosage en eau 6,25 litres par sac de 25 kg.

Temps de mélange : 5min de mélange à la machine jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Rendement : 1sac 25 kg/m² (2 cm d'épaisseur)

Etape 3 : Projection

Projeter le produit en créant des cordons d'application d'une épaisseur de 15 mm.

Etape 4 : Lissage

Lisser le produit avec une règle en aluminium.

Etape 5 : Grattage

Une fois sec, le mur doit être gratté avec une brosse de fer afin d'assurer la planéité et faciliter l'accrochage de la couche finition.

Etape 6 : Finition

Appliquer une couche fine et procéder à un talochage sur la surface du mortier. Eviter l'utilisation excessive d'eau durant cette étape. (Laisser le temps de séchage nécessaire).

Performances

Désignation		
Masse volumique apparente (mortier durci)	1 345	Kg/m ³
Masse volumique du mortier frais	1 620	Kg/m ³
Résistance à la flexion du mortier durci	1.67	Mpa
Résistance à la compression du mortier durci	6.38	Mpa
Adhérence du mortier d'enduit durci	0,3	N/mm ²

LAFARGEHOLCIM MAROC

6, route de Mekka, Quartier les Crêtes

B.P. 7234 - Casablanca 20 150

www.lafargeholcim.com

Tél. 05 22 52 49 72/80

Fax. 05 22 50 45 06