


TECTOR MONOCAPA RASPADO

 A member of
LafargeHolcim


Mortier
Fiche commerciale



TECTOR MONOCAPA RASPADO est un enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades. (OC-CS IV-W2, conforme à la norme UNE-EN-998-1)

 **Produit Hydrofuge OC W2 conforme à la norme UNF EN 998-1**

 **Produit coloré pour la décoration des façades**

 **Double la cadence du lot enduit**

 **Améliore l'organisation du travail sur chantier**

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades destiné aux applications mécaniques et manuelles d'enduit extérieur. Il permet de réaliser la couche de dressage et finition.

DESCRIPTIF

- Produit Hydrofuge coloré OC W2
- Mortier conforme à la norme UNF EN 998-1
- Produit commercialisé en sacs de 25 Kg
- Le produit s'applique manuellement et par machine

LES AVANTAGES

Avantages des produits prêts à l'emploi

- Apporte l'homogénéité et la régularité d'un produit prêt à l'emploi
- Contribue à la propreté et à la sécurité du chantier
- Améliore l'organisation du travail sur chantier
- Facilité de stockage

Avantages des produits projetables

- Double la cadence du lot enduit

Avantages spécifiques au produit

- Produit coloré pour la décoration des façades
- Permet de diversifier les finitions des façades (rustique, grattée et talochée)



Precautions d'Emploi & Securite

- Eviter tout contact avec la peau, contact avec les yeux, aspiration et ingestion du produit.
- Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.
- Veiller au respect des règles de sécurité et de circulation.
- Prévoir sur chaque chantier un endroit particulièrement choisi pour le stockage. L'endroit doit être à l'abri des courants d'air.



EPI Casque, gants, lunettes et chaussures de sécurité

Description des Premiers Secours a Porter en cas d'Urgence

Contact avec les yeux :

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre et consulter un ophtalmologiste.

Contact prolongé avec la peau :

Laver abondamment à l'eau

Services associés

Livraison sur chantier par camion plateau.

Services applicateurs MartoubPro agréés LafargeHolcim Maroc.



MODE D'EMPLOI

Etape 1 : Préparation du support

Le produit est à appliquer sur des supports conventionnels et résistants, comme la brique, le bloc ciment ou façades béton en bon état. Avant d'appliquer le produit, enlevez toute poussière ou autres particules pouvant détériorer l'adhérence pour rendre ainsi les structures saines.

Fixer les Baguettes d'angles sur les arêtes et installer les grilles sur la jonction de deux matériaux différents.

Par temps chaud ou supports absorbants, humidifier d'abord la surface.

Etape 2 : Préparation du mélange

Dosage en eau : 5-5,5 Litres par sac de 25 Kg.

Après avoir choisi les dimensions adéquates du tuyau, sélectionnez le rapport eau / produit optimal. Dans ce but, commencez à ajouter 21% d'eau jusqu'à verser la bonne quantité (Application mécanique)

Rendement : 13-14 Kg/ / m2 (1 cm d'épaisseur)

Etape 3 : Application

Projeter le produit sur le support, étaler et niveler le produit et laisser reposer le temps requis.

L'enduit doit être mis en œuvre en gâchées régulières, pour éviter des différences d'aspect.

Utiliser un nombre entier de sacs, une quantité d'eau identique. En aucun cas le mélange ne doit être remouillé ou rebattu.

Employer des règles métalliques spéciaux pour obtenir des arêtes nettes, et travailler par panneaux entiers pour éviter des traces de reprises.

L'application en une passe s'effectue exclusivement en finition grattée et sur maçonnerie soignée.

Etape 4 : Finition

Finition Rustique : projection de grains en deuxième passe quelques heures après la première

Finition Grattée : obtenue par grattage en cours de durcissement

Éliminez délicatement la poussière résultant du grattage après séchage.

Finition talochée : obtenue à l'aide d'une taloche en plastique ou d'une éponge

Performances

Désignation		
Masse volumique apparente (mortier durci)	1550	Kg/m ³
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité	<0.2 Kg/ (m ² .min0,5)	(Type W2)
Consistance du mortier frais	175	mm
Masse volumique du mortier frais	1750	Kg/m ³
Résistance à la flexion du mortier durci	1.2	Mpa
Résistance à la compression du mortier durci	>6	Mpa
Adhérence du mortier d'enduit durci	>3	Kg/cm ²

LAFARGEHOLCIM MAROC

6, route de Mekka, Quartier les Crêtes

B.P. 7234 - Casablanca 20 150

www.lafargeholcim.com

Tél. 05 22 52 49 72/80

Fax. 05 22 50 45 06

 A member of
LafargeHolcim